

Hypertectum® AR

PRODUKTINFORMATION

Hypertectum® er en flydende tag membran baseret på polyuretan, som er fremstillet til nem påføring og vandtætning af gamle utætte flade tage. Hypertectum AR® er en komponent flydende polyuretan, som hærdner når den kommer i forbindelse med luftfugtighed.

HYPERTECTUM® AR bruges som det første lag i den flydende membran system Hypertectum®. Hypertectum AR® er ikke UV bestandig. Den er baseret på polyuretan, er vandtæt, giver en stærk og elastisk film til at modstå vejrpåvirkninger som regn, UV stråler og sne. HUSK: Brug altid en UV beskyttelses lag oven på HYPERTECTUM® AR. Det er 2 muligheder for UV beskyttelse: HYPERTECTUM® AF eller HYPERTECTUM® Bright Star.

ANBEFALES TIL:

Tagflader som tagpap, EPDM membraner, asfalt membraner, beton og asbest, fiber cement osv.

Egenskaber og fordele:

En komponent

UV resistent

Stor anvendelighed ved komplekse tage

Fremragende vedhæftning til mange forskellige overflader

Ingen behov for indlægning flis ol.

Vejrbestandighed og UV resistens

Høj fleksibilitet

God kemikaliebestandighed

Åndbar

SYSTEM KONSTRUKTION:

Første skridt er at rense overfladen med højtryksrensere. Fjern snavs alger, mos og alle løse dele. Alle revner og problemområder fyldes med TECTFLEX, for at sikre en stabil base for påføring af Hypertectum® systemet.

Næste skridt er at behandle kanter, omkring vinduer, luftkanaler og klimaanlæg med en rulle eller pensel.

Tredje trin er at behandle det gamle tag med det første lag Hypertectum®. Hypertectum® AR påføres med en airless sprøjte eller maler rulle i en mængde på 0,6 til 0,8 kg / m².

Fjerde trin er det anden lag Hypertectum®. Hypertectum® AF bliver også påført med airless sprøjte eller rulle i en mængde på 0,6 til 0,8 kg / m².

ANBEFALINGER:

- Brug PU Universal Primer til ikke-porøse underlag som EDPM. Det er tilrådeligt at fortynde PU Universal Primer bruger 5-10% opløsningsmiddel.
- I koldt vejr anbefales det at bruge Accelerator for at fremskynde tørre tiden især i det første lag Hypertectum[®] AR. Der skal bruges 1 Liter Accelerator til 25 KG Hypertectum
- På fugtige underlag anbefales det at anvende PU Universal Primer og derefter at påføre det første lag Hypertectum[®] AR.
- Ved at anvende Accelerator til den første lag Hypertectum[®] AR vil en glattere og pænere overflade opnås.
- Tilføj 5 til 10% opløsningsmiddel hvis Hypertectum[®] skal påføres med airless anlæg.

Overfladetilstand:

Hårdhed: R28 = 15 Mpa

Fugtighed: W <10%

Temperatur: 5 - 35 C °

Relative luftfugtighed: <85%

Pakning og opbevaring:

1 kg, 6 kg, 15 kg, 25 kg og 200 kg tromler.

Kan holdes i 12 måneder minimum i den originale uåbnede spande i tørre steder og ved temperaturer over 5 ° C. Efter åbning anvendes så hurtigt som muligt (Fjern enhver hud formation).

MEDICINSKE OG SIKKERHED:

Hvis Hypertectum indtages skal der straks søges læge. Fjern stænk på huden med sæbe og vand, skyl øjnene med rigeligt rent vand da Hypertectum indeholder brandfarlige opløsningsmidler. Hypertectum[®] skal forarbejdes i godt ventilerede områder, væk fra åben ild. Brugen af værnemidler er obligatorisk. For yderligere information, se sikkerhed databladet.

- Hold produkter utilgængeligt for børn.
- Undgå varme, gnister og flammer i nærheden af Hypertectum.
- I et lukket miljø, du skal bruge ventilation.
- Husk på, at opløsningsmidler er tungere end luft, så evt. røg spredes langs jorden.

Fremstillet af ETS Europe BVBA, Doggenhoutstraat 3, B-2520 RANST - Belgium